

## GD360 LEPIDLO NA DŘEVO D3

DISPERZNÍ LEPIDLO PRO VODĚODOLNÉ MONTÁŽNÍ A PLOŠNÉ LEPENÍ DŘEVA, ODOLNOST VŮČI VODĚ KATEGORIE D3



### VÝHODY

- snadná aplikace,
- vysoká pevnost,
- voděodolný a transparentní spoj.

### POUŽITÍ

Lepidlo vytvářející transparentní spoj určené k lepení dřeva, dřevotřísky, MDF a dalších materiálů na bázi dřeva. Lze použít k výrobě truhlářských výrobků, kuchyní, zahradního nábytku a také v modelářství. Je vhodné k profesionálnímu i hobby využití. Lepený spoj je vhodný do interiéru a odolává i častému krátkodobému působení tekoucí vody nebo kondenzované vody a/nebo působení vysoké vlhkosti vzduchu. Lepidlo dosahuje až dvojnásobné pevnosti vůči hodnotám uvedeným v normě.

### PODKLAD

Musí být čistý, suchý, pevný, bez volných částic prachu, mastnot a oleje. Hladké povrchy doporučujeme přebrousit. Maximální vlhkost dřeva do 12 %.

### APLIKACE

Před použitím lepidlo řádně promíchat. Lepidlo se nanese nejlépe na oba lepené povrchy v celkovém množství 130–200 g/m<sup>2</sup> a během 5 minut obě slepované části k sobě přitiskneme. Pro vyšší odolnost spoje se drží obě části stlačené mírným tlakem ve svorkách nejméně 20 minut (měkké dřevo) a až 2 hodiny (tvrdé dřevo). Úplné vytvrzení po 24 hodinách, deklarovaná voděodolnost nastává po 14 dnech. Aplikaci lepidla je třeba provádět při teplotě vyšší než 15 °C. Platí jak pro lepené materiály, tak lepidlo i okolní prostředí.

### ZPŮSOB NANÁŠENÍ

Štětcem nebo válečkem, přímo z kartuše

### SPOTŘEBA

cca 120–200 g/m<sup>2</sup>

## GD360 LEPIDLO NA DŘEVO D3

DISPERZNÍ LEPIDLO PRO VODĚODOLNÉ MONTÁŽNÍ A PLOŠNÉ LEPENÍ  
DŘEVA, ODOLNOST VŮČI VODĚ KATEGORIE D3

**ÚDRŽBA** Všechny pracovní pomůcky okamžitě po skončení práce omýt vodou, lepidlo nenechávejte na nářadí zaschnout.

### PARAMETRY LEPIDLA

Viskozita Brookfield vř. 6/30 ot. (ČSN EN ISO 2555)	8 000–15 000 mPa.s
Hodnota pH (ČSN EN 10523)	2,0–4,0
Sušina při 105 °C (ČSN EN 827)	50 ± 2 %
Množství nanášeného lepidla	130–200 g/m <sup>2</sup>
Otevřená doba (při 23 °C, 50% rel.vlh., 100 g/m <sup>2</sup> )	5–7 minut
Vlhkost lepeného dřeva	6–12 %
Vodovzdornost spoje bez tužidla (ČSN EN 204)	D3
Vodovzdornost spoje s tužidlem LEABOND WBN (20:1) (ČSN EN 204)	D4

**SKLADOVÁNÍ  
A PŘEPRAVA** V původních dokonale uzavřených obalech na suchém a dobře větraném místě. Skladovat v teplotním rozmezí 5 až 30 °C. Nesmí zmraznout.

**ZÁRUČNÍ DOBA** 24 měsíců, při dodržení podmínek skladování.

Výrobce neručí za škody způsobené výrobkem při jeho nevhodném použití a aplikaci. **Používejte tento výrobek bezpečně. Před použitím si vždy pozorně přečtěte údaje na obalu a připojené informace o výrobku. Pokyny pro bezpečné zacházení, první pomoc, likvidace odpadu a obalu: viz etiketa a bezpečnostní list (ke stažení na [www.stachema.cz](http://www.stachema.cz)).**

**BALENÍ** 0,5 kg, 1 kg, 5 kg, 18 kg, 30 kg (s ventilem), 120 kg, 1000 kg

Datum revize 16. 10. 2024

Revidoval Legislativní oddělení STACHEMA CZ

