

PZ260 / PENECO GRUND

JEMNOZRNNÝ BÍLÝ ZÁKLADNÍ NÁTĚR



VÝHODY

- sjednocuje strukturu a savost,
- zlepšuje povrch pro zvýšení kryvosti následných vrstev,
- penetruje a kryje – ušetří minimálně jednu vrstvu následné barvy,
- zvláště vhodný na sádkarton, sádrovláknité a jiné hladké povrchy.

POUŽITÍ

Základní jemnozrnný bílý penetrační nátěr PZ260 je určen jako podkladní nátěr všech stavebních materiálů v interiéru pro zlepšení a sjednocení struktury, pro snížení a sjednocení savosti povrchu a zvýšení kryvosti následných malířských barev. **Je vhodný zvláště na sádkartonové a sádrovláknité desky.**

VLASTNOSTI

Snižuje povrchovou strukturní nesourodost a penetruje savé podklady. Uspadňuje následnou aplikaci dalšího nátěru na hladké podklady, zároveň snižuje spotřebu a zvyšuje kryvost následných malířských barev. PZ260 je možno tónovat do světlých odstínů. Jednoduchá aplikace, nemusí se ředit.

SCHVÁLENÍ

Výrobek splňuje požadavky zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Na výrobek bylo vydáno prohlášení o shodě. Výrobek není hořlavá kapalina ve smyslu ČSN 65 0201.

PŘÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí být soudržný, nemastný, čistý, suchý, bez vodorozpuštěných solí, nové omítky musí být vyzrálé. Staré nesoudržné nátěry je nutné odstranit. Všechny nenatírané povrchy důkladně zakrýt!

APLIKACE

Nanáší se v jedné vrstvě. Při teplotě vzduchu a podkladu 20 °C a relativní vlhkosti 65 % je možné aplikovat malířskou barvu po 1–2 hodinách. Minimální aplikační teplota je 5 °C, maximální 30 °C. Před aplikací důkladně promíchat! Doporučuje se promíchávat i v průběhu aplikace.

ZPŮSOB NANÁŠENÍ

Válečkem, štětcem.

SPOTŘEBA

0,15–0,25 kg/m² podle savosti podkladu.

ŘEDĚNÍ

Dodává se v aplikační konzistenci pro nanášení válečkem, jinak dle potřeby ředit vodou max. do 10 % (0,1 l vody na 1 kg penetrace). Nadměrné ředění snižuje účinnost kryvosti nátěru.

PZ260 / PENEKO GRUND**JEMNOZRNNÝ BÍLÝ ZÁKLADNÍ NÁTĚR**

ÚDRŽBA Pomůcky po skončení práce omýt vodou.

SLOŽENÍ Směs plniv ve vodné styren-akrylátové disperzi s přidavkem aditiv.

**PARAMETRY
NÁTĚRU**

Obsah netěkavých složek	cca 55 % hm.
Vzhled	bílá viskózní kapalina
Hustota	1400-1500 kg/m ³

**SKLADOVÁNÍ
A PŘEPRAVA**

Skladovat lze v originálních dokonale uzavřených obalech, odděleně od potravin, nápojů a krmiv, při teplotě od 5 °C do 25 °C. Přepřavovat pouze při teplotách od 5 °C do 35 °C. VÝROBEK NESMÍ ZMRZNOUT.

ZÁRUČNÍ DOBA 36 měsíců od data výroby při dodržení podmínek skladování.

Výrobce neručí za škody způsobené výrobkem při jeho nevhodném použití a aplikaci. **Používejte tento přípravek bezpečně. Před použitím si vždy pozorně přečtěte údaje na obalu. Pokyny pro bezpečné zacházení, první pomoc a nakládání s odpadem: viz etiketa a Bezpečnostní list (ke stažení na www.stachema.cz).** Výrodek vždy vyzkoušejte na ploše cca 0,2–0,5 m² pro kontrolu výsledného vzhledu ošetřovaného povrchu.

BALENÍ 1; 5 a 10 kg

Datum revize 29. 1. 2024

Vypracoval: Legislativní oddělení STACHEMA CZ

