

# UNILEX New

Rychlé univerzální dvousložkové epoxidové lepidlo



Složka A je nízkomolekulární epoxidová pryskyřice bez modifikujících složek. Složka B je směs alifatického a arylalifatického polyaminu s alkylfenolem.

**OBLAST POUŽITÍ:** UNILEX New je rychlé dvousložkové epoxidové lepidlo, které se používá pro lepení a tmelení oceli, barevných kovů, kameniny, betonu, dřeva, skla, usně, pryže, polystyrenu, neměkčeného polyvinylchloridu, lineárních polyesterů, polyamidů. Není určen k lepení polyetylenu a polypropylenu. Lepidlo před aplikací nesmí být zředováno přídavkem jakéhokoliv rozpouštědla či ředidla.

## TECHNICKÉ ÚDAJE (typické hodnoty)

### Složka A:

Vzhled: nažloutlá čirá viskózní kapalina

Hustota (20 °C): 1,16-1,17 g/cm<sup>3</sup>

### Složka B:

Vzhled: světle žlutá kapalina s typickým zápachem po aminech

Hustota (25 °C): 1,06 g/cm<sup>3</sup>

**Neobsahuje VOC.**

## PŘÍPRAVA PODKLADU

Povrch musí být suchý, čistý, odmaštěný a zbavený mechanických nečistot jako je prach po broušení, atd, nejlépe mírně zdrsňený. Teplota podkladu 15 - 25 °C při max. 50 % relativní vlhkosti vzduchu. Nevytvrzenou kompozici lze z povrchu nářadí umýt acetonem.

## TUŽENÍ

složka A : složka B

## poměr hmotnostní

5 : 2

## poměr objemový

5 : 2,2

## ZPRACOVÁNÍ

Teplota obou složek při vzájemném míchání musí dosahovat min. 15 °C. Odvažte složku A a složku B v předepsaném poměru a důkladně promíchejte špachtlí nebo tyčinkou. Před aplikací nesmí být směs zředována přídavkem jakéhokoliv rozpouštědla či ředidla.

*Zpracovatelnost:* 20 – 30 minut. při 20 °C

*Vytvrzení:* 24 hodin při teplotě 23 ± 5 °C

*Plné vytvrzení:* 5 dní při teplotě 23 ± 5 °C

## BALENÍ

Set 70 g.

## SKLADOVÁNÍ

Skladujte v těsně uzavřeném, neporušeném originálním obalu na suchém, chladném, dobře větraném a zastíněném místě. Teplota skladování +15 až +25 °C. Doba skladování 36 měsíců. Chraňte před horkem, sálavým teplem. Uchovávejte odděleně od potravin, krmiv a léků. Skladujte mimo dosah dětí.

Výrobce: STACHEMA CZ s.r.o.

Pod sídlištěm 3, 636 00 Brno

tel.: 548 216 591

brno.info@stachema.cz

www.stachema.cz

str. 1 z 2

Divize Průmyslová lepidla

## UNILEX New

Rychlé univerzální dvousložkové epoxidové lepidlo



### ZÁRUČNÍ DOBA

Do datumu uvedeného na obalu při dodržení skladovacích podmínek.

### BEZPEČNOST:

Používejte tento přípravek bezpečně. Před použitím si vždy pozorně přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Pokyny pro bezpečné zacházení, první pomoc: viz etiketa a bezpečnostní list (ke stažení na [www.stachema.cz](http://www.stachema.cz)).

### UPOZORNĚNÍ:

Informace uvedené v tomto technickém listu se opírají o naše nejlepší znalosti, podložené výsledky laboratorních testů a praktické zkušenosti. Nicméně, vzhledem k tomu, že výrobek je často používán mimo rámec naší kontroly, nemůžeme ručit za nic jiného než za kvalitu výrobku jako takového. Neručíme za chyby vzniklé špatnou aplikací, použitím jiných ředidel než doporučených, použitím po době skladovatelnosti. Pro další dokumenty jako Certifikát, Prohlášení o vlastnostech/shodě, Bezpečnostní list apod. se obraťte na výrobce popř. dodavatele tohoto produktu.

Výrobce: STACHEMA CZ s.r.o.  
Pod sídlištěm 3, 636 00 Brno  
tel.: 548 216 591  
brno.info@stachema.cz  
www.stachema.cz

Divize Průmyslová lepidla

str. 2 z 2

... umění spojovat ...

ISO 9001 ISO 14001