

UNIXIN ZIP

Disperzní fixační lepidlo na podlahoviny



UNIXIN ZIP je disperzní fixační lepidlo na bázi speciálních pojiv a pryskyřic pro pokládku PVC, CV a textilních podlahových krytin na savé a nesavé podklady. Trvale pružný a vodě odolný spoj. Opakovaně odlepitelné spojení krytiny s podkladem.

PŘEDNOSTI:

- velmi snadná práce
- nízký obsah vody – rychlé zasychání
- vhodné pro všechny druhy podlah
- vhodné pro vytápěné podlahy
- vhodné pro pojezd kolečkových křesel
- extrémní lepidlost při pokládce a snadné odstranění staré krytiny při likvidaci
- krytinu lze opakovaně přilepit bez dalšího nánosu lepidla

Rozsah použití:

UNIXIN ZIP se používá jako fixační lepidlo pro snadnou pokládku podlahových krytin na libovolné podklady s možností snadné demontáže krytiny. Je vhodný k lepení PVC a CV podlahovin a koberců na savé i nesavé podklady (beton, dřevotříska, dřevo, stěrkové hmoty, lité podlahy vč. anhydritu, staré plastové krytiny, dlažba apod.). Lepený spoj odolává působení vlhkosti, není však určen pro trvalý styk s vodou. Lepidlo je vhodné pro použití na vytápěné podlahy a do místností kde se využívají kolečková křesla. Podlahovou krytinu lze opakovaně přilepit a odlepit bez opakovaného nánosu lepidla.

Návod k použití:

Před aplikací lepidla musí být podklad vyrovnaný, vyztužený, suchý, zbaven prachu a mastných nečistot a musí splňovat požadavky normy ČSN 74 4505. Velmi porézní podklady (zvětralý beton) je nutné před lepením penetrovat. Po zaschnutí penetrace se nanese vrstva lepidla na podlahu pomocí malířského válečku v doporučeném množství. Lepidlo se ponechá zcela uschnout (až se nerozmazává prstem). Poté se krytina přesně položí a dobře přitiskne a zaválcuje. Zaválcování je možné znovu kdykoliv opakovat. Podlaha je pochozí již po pokládce, rovněž manipulace nábytkem je možná ihned. Konečná pevnost je dosažena v závislosti na savosti podkladu a na teplotě asi za 24 hodin. Minimální pracovní teplota je +10 °C.

Technické údaje:

Viskozita Brookfield vř. 6/30 ot. (ČSN EN ISO 2555)
Hodnota pH (ČSN EN 10523)
Sušina při 105 °C (ČSN EN 827)

15 000 – 20 000 mPas
8,0 – 9,0
50,0 – 55,0 %

Množství nanášeného lepidla:

Koberce (stěrka B1 až B2)
Ostatní podlahoviny (stěrka A1 až A2)
Otevřená doba (při 23 °C, 50 % rel.vlh.)
Doba zasychání (při 23 °C, 50 % rel.vlh.)

250 – 400 g/m²
200 – 350 g/m²
neomezená – trvale lepidlá vrstva
20 – 40 minut

Balení a skladování:

Balení a skladování:

Lepidlo se dodává v plastových obalech: 6kg a 18kg.

UNIXIN ZIP

Disperzní fixační lepidlo na podlahoviny



Uskladněno musí být v originálním balení. Teplota skladování a pro přepravu je +5 °C až +30 °C.

Nesmí zmrznout!

Použité obaly lze recyklovat jako plast (PP) nebo likvidovat jako obyčejný odpad (spálením, skládáním). Nevyschlé lepidlo je nebezpečný odpad a musí být likvidováno odbornou firmou.

Doba expirace: 24 měsíců od data výroby při dodržení podmínek skladování. Před použitím promíchat.

Návod k použití lepidla je vyhotoven na základě našich zkoušek a zkušeností. Vzhledem k tomu, že nemáme žádný přímý vliv na váš způsob práce, nemůžeme převzít zodpovědnost za výsledky lepení. Před použitím doporučujeme vyzkoušet.

Upozornění:

Používejte tento přípravek bezpečně. Před použitím si vždy pozorně přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Lepidlo není klasifikováno jako nebezpečné podle nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP). POKYNY PRO PRVNÍ POMOC: VŠEOBECNÉ POKYNY: Okamžitá lékařská pomoc není nutná. Projeví-li se zdravotní potíže po manipulaci s přípravkem, vždy při zasažení očí a při požití a v případě pochybností nebo při přetrvávajících potížích vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento bezpečnostní list nebo etiketu. Vždy je nutné zajistit postiženému duševní klid a zabránit prochlazení. Při bezvědomí umístěte postiženého do stabilizované polohy na boku, s mírně zakloněnou hlavou; zásadně nepodávejte nic ústy (tekutiny). Informujte lékaře o poskytnuté první pomoci. PŘI NADÝCHÁNÍ: Doprovést postiženého na čerstvý vzduch. Zajistit klid, teplo, vyhledat lékařskou pomoc. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Sejmout kontaminovaný oděv. Potřísněnou pokožku umýt vodou a mýdlem, v případě přetrvávajícího podráždění vyhledat lékaře. Výrobce: STACHEMA CZ s.r.o. Divize Průmyslová lepidla Pod sídlištěm 3, 636 00 Brno str. 1 ze 2 tel.: 548 216 591 ... umění spojovat ... www.stachema.cz PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: pokud má postižený kontaktní čočky, odstranit je z očí, okamžitě vyplachovat proudem vody min. 10 minut při rozevřených víčkách. Zásadně nepoužívat žádné neutralizační roztoky. Vyhledat lékařské ošetření. PŘI POŽITÍ: Ihned vypláchněte ústa vodou, vypijte ½ l vody, nevyvolávejte zvracení a vyhledejte lékařskou pomoc

Obsahuje reakční směs (3:1): 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on (ES: 247-500-7) a 2-methylisothiazol-3(2H)-on (ES: 220-239-6). Může vyvolat alergickou reakci. Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.

Pokyny pro bezpečné zacházení, první pomoc, likvidace odpadu a obalu: viz etiketa a bezpečnostní list (ke stažení na www.stachema.cz).

Společnost STACHEMA CZ s.r.o. je držitelem certifikátu řízení kvality ČSN EN ISO 9001 a certifikátu ochrany životního prostředí ČSN EN ISO 14001.