

VINALEP 910

disperzní lepidlo pro lepení papíru na laminovaný papír a pro výrobu kaširovaných materiálů

VINALEP 910 je vodné disperzní lepidlo složené z neionogenní měkčené polyvinylacetátové disperze, aditiv a konzervačního prostředku. Je zdravotně a ekologicky nezávadné a nehořlavé.

TECHNICKÉ ÚDAJE (typické hodnoty):

Viskozita Brookfield vř. 6/30 ot. (ISO R2555)	4000 – 5000 mPas
pH (ISO 1148)	5,0 – 7,5
Sušina (ISO 1625)	52 - 54 %
Množství nanášeného lepidla	50 - 150 g/m ²

OBLAST POUŽITÍ:

VINALEP 910 se používá pro slepování papíru nebo kartonu a povrchově upraveného, nesavého papíru (lakovaný nebo PET, PE, PP laminovaný). Dále je toto lepidlo vhodné pro výrobu vrstvených materiálů na bázi dřeva, dřevotřískových materiálů, lepenky, textilií apod. Lepený spoj je trvale pružný a odolný proti vodě.

NÁVOD K POUŽITÍ:

Lepidlo se nanáší ručně (štětec) nebo strojově (válec) v požadovaném nánosu (cca 50-150 g/m² mokrého lepidla) na nesavý materiál. Savý papír je po přiložení do mokrého lepidla krátkodobě posouvatelný, během 2 sekund dojde k pevné fixaci lepeného spoje. Otevřená doba lepidla závisí na savosti podkladu a na teplotě vzduchu a může se pohybovat od 2 minut do 10 minut. Lepidlo lze pro strojní aplikace ředit vodou (do 5% ředění). Minimální teplota při nanášení je 10°C.

UPOZORNĚNÍ:

Lepidlo není klasifikováno jako nebezpečné podle nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP).

Používejte tento přípravek bezpečně. Před použitím si vždy pozorně přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Pokyny pro bezpečné zacházení, první pomoc: viz etiketa a bezpečnostní list (ke stažení na www.stachema.cz).

BALENÍ A SKLADOVÁNÍ:

Lepidlo dodáváme v plastových nádobách po 10 kg, 18 kg, 120 kg a 1000 kg.

Uskladněno musí být v originálním balení. Teplota skladování je +5 °C až +30 °C. Nesmí zmraznout!

Před použitím promíchejte. Správně uskladněné lepidlo má 24 měsíční záruční dobu od data výroby.

Návod k použití lepidla je vyhotoven na základě našich zkoušek a zkušeností. Vzhledem k tomu, že nemáme žádný přímý vliv na váš způsob práce, nemůžeme převzít zodpovědnost za výsledky lepení. Před použitím doporučujeme vyzkoušet.

Naše obchodně-technická služba vám nabízí technickou pomoc při používání lepidla.

Datum revize: 16.3.2017

Společnost STACHEMA CZ s.r.o. je držitelem certifikátu řízení kvality ČSN EN ISO 9001.