

# ECOLOR<sup>®</sup> ANTIK

## Disperzní barva pro náročné dekorativní úpravy



### Použití

Nátěrový systém pro tvorbu vysoce efektních povrchových úprav, např. vzhledu mramoru apod. Nátěr je možno použít v interiérech na vyztřelé omítky, beton, skleněné tapety, aglomerované dřevěné, papírové, sádkartonové povrchy nebo umakart.

### Schválení

Výrobek splňuje požadavky zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Na výrobek bylo vydáno prohlášení o shodě. Výrobek není hořlavá kapalina ve smyslu ČSN 65 0201.

### Složení

Směs plniv dispergovaných ve vodné disperzi s přísadou aditiv.

### Odstín

Vyrábí se v nenormalizovaném odstínu Před použitím nutno barvit do požadovaného odstínu pouze tónovacími pastami ALFACOLOR ANTIK.

### Parametry barvy

hustota	cca 1,1 kg/m <sup>3</sup>
obsah netěkavých složek	cca 14% ,
vzhled	bezbarvá viskózní kapalina s bílou sraženinou

### Parametry nátěru

přidrženost	min. 1 MPa
vzhled	matný

### Příprava podkladu

Podklad musí být soudržný, suchý, nové omítky vyztřelé. Podklad nesmí být příliš hrubý. **Staré nátěry malířských barev důkladně odstranit a omýt vodou!** Savé povrchy a sádkarton před nátěrem penetrovat penetrací PENEKO, betony pomocí PENEKO NANO. Umakarty a lesklé plochy před nátěrem zbrousit do matového vzhledu. Na takto připravený podklad aplikovat nátěr ECOLOR UNI v souladu s jeho technickým listem.

### Aplikace

ECOLOR ANTIK se obarví pomocí toneru ALFACOLOR ANTIK dle doporučení na obalu pasty ALFACOLOR ANTIK a dle vzorkovníku, poté se důkladně promíchá. Plochy štětec nebo houba se namočí v barvě, přebytečná barva se odstraní. Aplikuje se nepravidelnými tahy na stěnu. Nátěr se většinou nenanášá úplně celoplošně. Po cca 3-5 minutách (čas nutno odzkoušet na malé ploše předem – závisí na teplotě a vlhkosti vzduchu a savosti podkladu) se vytváří vzory „uhlazováním“ pomocí špachtle. Nanášá se v jedné barevné vrstvě nebo více vrstvách různých barev. Minimální aplikační teplota vzduchu a podkladů pro nanášení je +10 °C, maximální +30 °C.

### Způsob nanášení

Štětce, houbou, uhlazování špachtlí.

### Spotřeba barvy

cca 0,15-0,25 kg/m<sup>2</sup> závisí na počtu vrstev, způsobu provádění vzorů a dalších faktorech.

### Ředění

Barva má viskozitu seřízenou pro práci s uvedeným nářadím, neředit.

### Údržba

Všechny pomůcky okamžitě po skončení práce omýt vodou.

# ECOLOR<sup>®</sup> ANTIK

## Disperzní barva pro náročné dekorativní úpravy



**Hygiena a bezpečnost práce:** Zabránit kontaktu s očima a kůží, používat osobní ochranné prostředky (ochranné brýle, pracovní oděv, gumové rukavice). Při práci nejíst, nepít a nekouřit, dodržovat všeobecná bezpečnostní a hygienická opatření pro práci s chemikáliemi. Přípravek je nutno zabezpečit proti možné manipulaci nepoučenými osobami. V místech, kde se pracuje s tímto přípravkem, musí být dostupná voda (na výplach očí, omytí kůže).

**První pomoc:** Výrobek není klasifikován jako nebezpečný ve smyslu platné chemické legislativy. Při styku s kůží: Sejmout kontaminovaný oděv. Potřísněnou pokožku umýt vodou a mýdlem a ošetřit regeneračním krémem, např. Indulonou. Při zasažení očí: Pokud má postižený kontaktní čočky, odstranit je z očí, okamžitě vyplachovat proudem vody min. 10 minut při rozevřených víčkách. Zásadně nepoužívat žádné neutralizační roztoky. V případě přetrvávajících obtíží vyhledat lékařské ošetření. Pro uživatele je na vyžádání k dispozici bezpečnostní list.

### Skladování

Skladovat lze v originálních dokonale uzavřených obalech, odděleně od potravin, nápojů a krmiv, 24 měsíců od data výroby, při teplotě od +5 °C do +25 °C. VÝROBEK NESMÍ ZMRZNOUT.

### Upozornění

Tento produkt není nutno považovat za nebezpečný odpad. Kód odpadu 08 01 12/15 01 02. Přepravovat pouze při teplotách od +5 °C do +35 °C. **APLIKACI TÉTO NÁTĚROVÉ HMOTY DOPORUČUJEME NAPŘED VYZKOUŠET NA MALÉ PLOŠE Z DŮVODŮ ODZKOUŠENÍ TVORBY VZORU A ZJIŠTĚNÍ SPOTŘEBY.** U připravovaných barevných nátěrů provede spotřebitel kontrolu nátěrem na ploše cca 1 m<sup>2</sup>. Výrobce neručí za škody způsobené výrobkem při jeho nevhodném použití a aplikaci.

### Balení

2,5 l.

Datum revize: 4. 5. 2015